

(16)-1 超音波により人工心肺回路で検出された
-135 不活化細菌塊で生じた微小栓子シグナル
(HITS/MES)

新潟大学 大学院呼吸循環外科¹、テルモ株式会社²
横沢 和彦¹、渡辺 弘¹、林 純一¹、山田 真義²

超音波により血管内の微小な血栓や気泡を反映するシグナルが検出される。このシグナルは「ピュッ」という短時間音を伴うことから High intensity transient signals (HITS) または単に Micro-embolic signals (MES) と呼ばれる。HITS は経頭蓋超音波 (TCD) によって心内膜炎患者で検出されることが知られている。そこで心内膜炎患者で検出された HITS が抗生物質で減少した例を提示し、さらに人工心肺を用いたモック回路を用いて不活化した細菌を回路内に注入して HITS を検出し得たので報告する。症例 1 : 47 才女性、不明熱精査の心エコーで僧帽弁に尤贅を認め直ちに TCD に行ったらところ 11 個/30 分の比較的高調音の HITS が検出された。抗生剤投与により HITS は減少したが発熱傾向が続いたため僧帽弁置換術施行した。術後に HITS は検出されなかった。症例 2 : 44 才男性、僧帽弁置換後心内膜炎を合併し再弁置換術を行ったが術後に HITS は認めていなかった。術後半年後に徐脈性不整脈を合併しペースメーカー挿入し退院した。退院時に HITS は認めなかったが倦怠感を訴え来院し TCD 施行したところ高調音の HITS を 20 個/30 分検出、入院精査したところ血行性肺炎を認めペースメーカー感染と考えられた。再入院後ペースメーカー除去し術後直後に HITS は 5 個/30 分となり抗生剤投与後 1 ヶ月後に 0/30 分となった。実験検討 : (方法) 人工心肺回路に遠心ポンプでモック回路を作成、血液 200ml とリンゲル液 1000ml でプライミングし 2000ml/分で駆動した。HITS は TC2020 を用いて 2.0MHz パルスドプラプローブを特殊固定装置でチューブに装着した。ホルマリンで不活化したブドウ球菌を 10×10^{10} を生理食塩水 10ml に溶解して 2ml ずつリザーバーに注入した。作成したブドウ球菌塊は顕微鏡では 20μ 程度と確認された。(結果) 生理食塩水注入では HITS は検出されず、細菌塊を注入したところ比較的高調音の HITS が検出された。(考察) 心内膜炎では高調音の HITS が検出されることが少なくない。本実験でも高調音の HITS が検出されたが、細菌には細胞壁があり硬度が高いことによるものと考えられた。本報告は世界で初めて細菌塊で HITS が生じることを直接証明したものと考えられた。

(16)-1 水素結合性複合体の生医学応用における
-136 超高压印加効果

国立循環器病センター研究所 生体工学部¹、関西大学工学部²、岡山大学 環境理工学部³、国立循環器病センター研究所 再生医療部⁴、東京医科歯科大学 生体材料工学研究所⁵

木村 剛¹、古菌 勉¹、奥野 暁²、大矢 裕一²、大内辰郎²、六雄 伸吾³、吉澤 秀和³、藤里 俊哉⁴、岸田 晶夫⁵

[緒言]我々は 6000 気圧を超える超高压下では水素結合性が強調されることに注目し、超高压印加による水素結合性構造体の形成について検討している。これまで、水素結合性合成高分子であるポリビニルアルコール (PVA) への超高压印加により、ゲルあるいはナノ・マイクロ微粒子が形成された。また、天然の水素結合性高分子である DNA との混合系においても PVA-DNA 複合体が形成され、従来の静電相互作用や疎水性相互作用を介した非ウイルスベクターとは異なる新規遺伝子ベクターとなり得る可能性を有する。本研究では、遺伝子と種々の水素結合性高分子との混合系における超高压印加による複合体形成について検討した。[実験] 分子量および酸化度の異なる PVA を用いた。これらはクラレ (株) より提供していただいた。DNA としては、プラスミド DNA、サケ白子 DNA、1kb ラダー DNA を用いた。PVA 溶液と DNA 溶液を混合し、超高压処理装置 (Dr. CHEF ; (株) 神戸製鋼所) を用いて様々な気圧下で所定時間印加した。得られた超高压処理溶液を目視および顕微鏡下で観察した。PVA-DNA 複合体形成については、CD スペクトル測定、ゲル電気泳動により検討した。また、種々の水素結合性高分子と DNA との複合体形成についても同様に検討した。さらに、様々な培養細胞を用いて、複合体の細胞による取り込みを検討した。[結果と考察] PVA と DNA の混合溶液を 8000 気圧以上で圧力印加した場合、高分子量の PVA では、濃度上昇に伴い透明溶液から白濁溶液に変化し、約 1μ m 以下の球状粒子とそれらの集合体が観察された。透明溶液の SEM 観察では、約 200nm の粒子が見られた。DNA が粒子内に含まれているかを確かめるため、遠心操作により粒子および上清を分離、回収し、加熱融解した後、アガロースゲル電気泳動を行った。粒子面分においても DNA が認められ、PVA-DNA 複合体の形成が明らかとなった。一方、低分子量の PVA では、若干の白濁が高濃度で認められたが、低濃度では透明な溶液のままであった。用いる PVA の分子量および濃度をコントロールすることで粒子サイズを制御できた。

**VASCULAR TISSUE REGENERATION USING BIOSCAFFOLD
ACELLULARIZED BY ULTRAHIGH PRESSURE TREATMENT**

Toshia Fujisato, Kenji Minatoya, Kazuo Niwaya, Akio Kishida, Takeshi Nakatani, and Soichiro Kitamura

Presenting Author: Toshia Fujisato
National Cardiovascular Center, Osaka, Japan

Tissue engineered grafts based on acellular matrices have been studied to have more durability with growth potential and less immunogenicity than the current bioprotheses. In this paper, tissue regeneration of the aorta and heart valve using a bioscaffold acellularized by an ultrahigh pressure treatment is reported.

Porcine tissues of the heart valves, aorta, and trachea were isolated under sterile condition. They were treated immediately by a cold isostatic pressing (CIP) of 980 MPa (10,000 atm) at 4°C. They were then washed and subjected to histological study by the light and electron microscopy, detection of porcine endogeneous retrovirus (PERV) by the PCR, and biomechanical study by the tensile strength measurement. The acellular bioscaffolds were transplanted to allogeneic minipigs orthotopically. They were explanted 1, 3 and 6 months after transplantation and examined histologically.

The tissues including tracheal cartilage were completely cell free when they were treated by the CIP for 10 min. There was no PERV detected from the tissue treated. It has been reported that viruses are mostly inactivated by CIP more than 600 MPa. The collagen and elastin fibers were well maintained in the acellular tissue and there were no significant changes in biomechanical properties of the breaking strength and elastic modulus. The grafts of aorta and pulmonary valve were well functioning and mainly recellularized by the endothelial and smooth muscle cells after 6 month transplantation.

Porcine cells and PERV were removed completely in a short period by the CIP. The acellular grafts were well recellularized in the allogeneic transplantation.

ACCELERATION OF CELL PROLIFERATION BY NANO-VIBRATION STIMULATION

Akio Kishida, Tsuyoshi Kimura, Tsutomu Furuzono, Toshiya Fujisato,
Tooru Masuzawa

Presenting Author: Akio Kishida
Tokyo Dental and Medical University, Tokyo, Japan

One of key factors affecting the effective application of tissue engineering is the handlings of cells. Especially, for securing of the large amount of cell, many approaches have been studied. Physical stress and stimuli, such as 2-D stretch, static pressure and shear stress, have been extensively studied for controlling cell function for example, adhesion, proliferation and secretion of useful proteins. In this study, we studied the effect of a novel physical stimulation on the cell function (cell adhesion and proliferation). Here, we adopted nano-vibration stimulation system as a novel physical stimulation method. The equipment was assembled using piezo-electric actuator and set to apply micrometer- to nanometer- amplitude. To investigate the effect of nano-vibration, HUVECs, L929 and mouse embryonic fibroblast (MEF) cells were used as model cells. Adhesion and proliferation of those cells were investigated. In case of initial-adhesion, the cell adhesion was emphasized by nano-vibration to become 1.3 times higher adhered cell number in 1 hour incubation. The effective frequency was different according to the cell. In case of nano-vibrating the adhered cells, the proliferation of HUVECs was promoted at different frequency, respectively. The most drastic effect of nano-vibration was observed in the case of MEF adhesion and proliferation. It may show that primary cells rather than transformed cells suffer the vibration stimulation.

超高压処理による再生型組織移植を目的とした生体組織の脱細胞化

○野木千賀子^{1, 2} 西岡 宏³ 澤田和也¹ 藤里俊哉¹ 岸田晶夫⁴ 森反俊幸²
中谷武嗣¹ 北村惣一郎¹

¹国立循環器病センター ²鈴鹿医療科学大学 ³ヒューマンサイエンス振興財団
⁴東京医科歯科大学

Acellular tissue for regenerative tissue transplantation processed by ultrahigh pressure treatment

C.NOGI^{1,2}, H.NISHIOKA¹, K.SAWADA¹, T.FUJISATO¹, A.KISHIDA¹, T.MORITANI¹
T.NAKATANI¹, S.KITAMURA¹

¹National Cardiovascular Center, ²Suzuka University of Medical Science, ³Japan Health Sciences Foundation,
⁴Tokyo Medical and Dental University

1. 緒言

血管や心臓弁等の修復のために、凍結保存バンクを利用した組織移植が実施されている。しかし、年間約1万件の心臓弁置換術に足る組織の提供は望み得ない。この解決策として、スキャフォールドを用いた組織の再生が模索されている。生体吸収性材料からなるスキャフォールドの開発には、複雑な形状の造形、生体と同等の力学特性の付与、吸収速度の制御、といった問題点がある。我々は、同種並びに異種の心臓弁や血管、気管組織から細胞を除去し、コラーゲン線維や弾性線維などの構造マトリックスを用いた生体スキャフォールドの技術開発を行っている。脱細胞化生体スキャフォールドに、*in vitro*にて患者の自己細胞を組織内に組み込むことで、あるいは細胞誘導因子等を組み込むことで、現在では不可能な、生物学的な自己修復の機転や患者の成長に伴う移植組織の成長性が期待できる。

2. 方法

ドナーとなるクラウン系ミニブタから麻酔清潔下にて大動脈、心臓弁、及び気管を採取した。洗浄後、冷間等方圧加圧装置を用いた超高压印加処理、続けて洗浄処理を行うことで細胞成分を除去した。処理後の組織を、光学顕微鏡並びに電子顕微鏡で組織学的に観察するとともに、リン脂質やDNA量等の細胞成分の測定を行うことで脱細胞化を評価した。また、DNAを抽出後、ブタ内在性レトロウイルス(PERV)のPCR産物を電気泳動することで、組織内PERVを測定した。

3. 結果と考察

処理後の組織内では細胞核は全く染色されず、血管内腔面では内皮細胞が完全に剥離していた。透過電顕の所見からも、平滑筋細胞の細胞膜や小器官の消失が確認された。コラーゲン繊維及びエラスチン繊維には若干の走行の乱れが認められたが、力学的な強度には問題なかった。組織内のβ

アクチン及びPERVは全く検出されなかった(図1)。しかし、リン脂質は処理後でも検出された。リン脂質は移植後の石灰化の要因となり得るため、洗浄処理の最適化を検討中である。

欧米では、脱細胞化に薬液を用いた方法で、既に臨床応用が実施されている。しかし、不十分な脱細胞化が原因と思われる移植後早期の不全例も報告されている。超高压印加処理によって、完全な脱細胞化が達成されるとともに、細菌やウイルスの不活化されることが既に報告されているため、異種組織を使用した場合でも、本方法は極めて高い安全性が確保できると考えている。動物移植実験の結果を基に、脱細胞条件の最適化を図り、今後数年以内の臨床応用を目標としている。

4. 謝辞

本研究は厚生労働科学研究費、循環器病研究委託費、及び文部科学研究費の補助を受けて行われた。




図1. 未処理(1)、薬液処理(2, 3)、及び超高压処理(4)組織内のPERV(上)及びβアクチン(下)。

P48

脱細胞化生体組織による再生型同種組織移植

○ 舘 義人^{1,2} 吉田謙一³ 殷 猛¹ 山崎祥子¹ 藤里俊哉¹ 湊谷謙司¹ 庭屋和夫¹
岸田晶夫⁴ 森反俊幸² 中谷武嗣¹ 北村惣一郎¹

¹国立循環器病センター ²鈴鹿医療科学大学 ³先端医療振興財団
⁴東京医科歯科大学

Regenerative tissue transplantation using acellular tissue scaffold

Y.TACHI^{1,2}, K.YOSHIDA¹, M.YIN¹, S.YAMAZAKI¹, T.FUJISATO¹, K.MINATOYA¹, K.NIWAYA¹
A.KISHIDA¹, T.MORITANI¹, T.NAKATANI¹, S.KITAMURA¹

¹National Cardiovascular Center, ²Suzuka University of Medical Science

³Foundation for Biomedical Research and Innovation, ⁴Tokyo Medical and Dental University

1. 緒言

我が国では年間約1万件の心臓弁置換術が施行されている。最近、欧米では同種弁から細胞を除去した再生型同種弁の臨床応用が始まり、現在使用されている機械弁や異種生体弁に優る物として、注目されている。移植後に自己組織と置換される再生型移植では、現在では不可能な、生物学的な自己修復の機転や患者の成長に伴う移植組織の成長が期待できる。しかし、比較的高圧に耐える必要のある左心系の大動脈弁では破断等の報告もある。我々は、超高圧処理によって生体組織からドナー由来の細胞成分を除去した生体スキャフォールドに、レシピエントの自己細胞を播種した再生型組織移植技術の開発を行っている。本報では、ミニブタを用いた脱細胞化大動脈及び肺動脈弁の同種移植実験について報告する。

2. 実験

清潔下にてクラウン系ミニブタから心臓弁、下行大動脈を摘出し、超高静水圧印加処理及び洗浄処理にてドナー由来細胞を除去した。レシピエントとなるミニブタから採取した血管内皮細胞、平滑筋細胞を増殖させた後、回転型並びに循環型バイオリクター装置を用いて脱細胞化組織に細胞を播種した。得られた再生型組織をミニブタに同所性に移植した。

3. 結果と考察

欧米で臨床化されている組織は、界面活性剤や酵素等の薬液処理によって脱細胞化されているが、不十分な脱細胞化が原因と思われる移植後早期の不全例も報告されている。我々の超高圧処理は、組織深部までの完全な脱細胞化と高い安全性が特徴である。左心系である下行大動脈置換術においても、破断等の異常所見は全く認められなかった。細胞を未播種の場合について免疫組織学的に検討したところ、血管内腔面は移植1ヶ月後においてほぼ内皮細胞で覆われており、3ヶ月後では完全に覆われていた。また、組織内には内腔及び外周

部側から平滑筋細胞の浸潤が認められた。移植1ヶ月後では軽微な炎症反応が認められたが、3ヶ月後では完全に消失していた(図1)。移植後6ヶ月においては、内腔は血栓の付着もなく良好な開存性及び自己細胞浸潤を示していた(図2)が、若干の石灰化の所見が認められた。現在、より長期の同種移植実験並びに異種動物実験によって、成長性及び耐久性を検討しており、数年以内の臨床応用を目指している。

4. 謝辞

本研究は厚生労働科学研究費、循環器病研究委託費、及び文部科学研究費の補助を受けて行われた。



図1. 脱細胞化大動脈移植後のT細胞の浸潤(左: 1ヶ月、右: 3ヶ月)。

図2. 脱細胞化大動脈移植6ヶ月後のレシピエント細胞の浸潤(左: 内皮細胞、右: 平滑筋細胞)。

異種気管移植を目指した気管 Scaffold の開発 — 超高压処理による脱細胞化 —

角田卓哉, 西岡 宏, 船本誠一, 藤里俊哉, 岸田晶夫¹, 菅 理晴
国立循環器病センター研究所 再生医療部, ¹生体工学部

Development of tracheal scaffold aiming clinical tracheal zeno-transplantation -decellularization with ultrahigh pressure treatment-

Takuya Tsunoda, Hiroshi Nishioka, Seiichi Funamoto, Toshiya Fujisato, Akio Kishida, Michiharu Suga
Department of Regenerative Medicine and Tissue Engineering, and ¹Biomedical Engineering
National Cardiovascular Center Research Institute

【研究背景と目的】

悪性腫瘍や良性疾患による気管狭窄は致死的病態であるが気管の long segment を切除するとそのままでは再建は不可能で, 補填が必要となる. 現在まで臨床化された人工気管はなく, 実現可能性の面から組織工学を応用した移植用気管の開発が期待されている. 今回我々は, 異種気管を scaffold (足場) として移植利用する目的で, 超高压処理による気管脱細胞化の有用性を検討した.

【方法】

1. Brown-Nbr way ラットの気管を使い, ①新鮮気管, ②凍結気管 (-80℃で 4 週間保存), ③Triton X (T-X) 処理気管 (24 時間浸漬後 4 週間 PBS 洗浄), ④超高压処理 (10,000 気圧, 10 分, 4℃) 気管 (処理後 PBS 中で 4 週間保存) の病理組織像および力学特性を検討し, 更に Lewis ラットの皮下に 1 週間移植して病理学的検討を行った.

2. ブタ気管を使い, ①新鮮気管, ②T-X処理気管, ③超高压処理気管, ④T-X+超高压処理気管の病理組織像とブタ内在性レトロウイルス (PERV) の残存を検討した.

【結果】

ラット気管の検討: 凍結保存気管では細胞成分がほぼ完全に残存したが, T-X処理および超高压処理を行うことで深部 (軟骨部) を除き除去された. 気管組織最大張力は T-X処理により新鮮気管の約 65% に低下したが, 凍結, 超高压処理ではそれぞれ 75%, 90% 維持された (図 1). また, 皮下移植後に新鮮気管で著しい組織反応を示したのに対し, T-X処理, 高圧処理, 凍結処理を行った気管では組織反応は軽度であった. 更に, T-X処理気管では軟骨の著明な破壊と内腔の完全な閉塞を認めたが, 超高压処理気管, 凍結気管では軟骨破壊は軽度で管腔構造も保持された.

ブタ気管の検討: T-X処理および超高压処理で認められる深部細胞成分の残存は, T-X+高圧処理を行うことで完全に除去された (図 2). PERV-DNA の残存に関しては, PCR 検査にて, 高圧処理を行った気管のみ除去された.

【考察と結論】

異種気管を移植利用する場合, 抗原性やウイル

ス感染の危険性などの観点から, 新鮮気管よりも脱細胞化した Scaffold として用いる方法が考えられる. ただし気管 Scaffold が移植利用されるためには, 管腔構造を保持できる組織強度と再細胞化を促進する組織特性が同時に求められる.

今回のラットおよびブタ気管の検討から, 超高压処理による脱細胞化は, 細胞除去, 組織強度の保持, PERV 除去などの点で優れた方法と考えられ, 異種気管の移植用 Scaffold 作製に有用であると思われた. 将来的な臨床化に向けて, 今後脱細胞化を更に徹底する方法の開発や再細胞化の検討を行っていく必要があると考える.




図 1. ラット気管の最大組織張力




図 2. ブタ気管の組織像

超高压処理による脱細胞化生体組織：パワーグラフト

○藤里俊哉、吉田謙一¹⁾、西岡 宏²⁾、殷 猛、山崎祥子、澤田和也
 湊谷謙司、庭屋和夫、菅 理晴、岸田晶夫³⁾、中谷武嗣、北村惣一郎
 国立循環器病センター、¹⁾先端医療振興財団

²⁾ヒューマンサイエンス振興財団、³⁾東京医科歯科大学

1. 緒言

心臓弁置換術では、抗血栓性や耐久性に問題を有しながらも機械弁や異種生体弁が使用されている。近年、より優れた代用弁として、凍結保存同種弁を用いた組織移植も実施されているが、年間約1万件の心臓弁置換に足る組織の提供は望み得ない。このため、組織工学技術による弁組織の再生が模索されており、最近、欧米では同種及び異種弁から細胞を除去した再生型弁移植の臨床応用が始まった。我々も、同種並びに異種心臓弁の他、血管や気管組織から細胞を除去するための技術開発を行っている。脱細胞化組織に患者の自己細胞を組み込むことで、あるいは細胞増殖因子等を組み込むことで、生物学的な自己修復能や患者の成長に伴う成長性を有した組織再生が期待できる。

2. 方法

ドナーとなるクラウン系ミニブタから麻酔清潔下にて大動脈、心臓弁、及び気管を採取した。洗浄後、冷間等方圧加圧装置を用いた超高压印加処理、続けて洗浄処理を行うパワーグラフト処理にて細胞を除去した。光学顕微鏡並びに電子顕微鏡で組織学的に観察するとともに、リン脂質やDNA量等の細胞成分の測定を行うことで脱細胞化を評価した。また、DNAを抽出後、ブタ内在性レトロウイルス(PERV)のPCR産物を電気泳動することで、組織内PERVを測定した。レシピエントとなるミニブタから採取した血管内皮細胞、平滑筋細胞を増殖させた後、バイオリアクターを用いて脱細胞化組織に細胞を播種した。得られた再生型組織をミニブタに同所性に移植した。

3. 結果と考察

欧米で臨床化されている組織は、界面活性剤や酵素等の薬液処理によって脱細胞化されているが、不十分な脱細胞化が原因と思われる移植後早期の不全例も報告されている。パワーグラフト処理では、組織内の細胞核は全く染色されず、内皮細胞も完全に剥離していた。透過電顕の所見からも、平滑筋細胞の細胞膜や小器官の消失が確認された。コラーゲン及びエラスチンは若干の走行の乱れが認められたが、力学的な強度には問題なかった。組織内のPERVは全く検出されなかった。しかし、リン脂質は処理後でも検出された。超高压を印加することで、細菌やウイルスの不活化されることが他の研究者らによって既に報告されているため、異種組織を使用した場合でも、本方法は極めて高い安全性が確保できると考えている。下行大動脈の同種移植実験において、細胞未播種の場合について検討したところ、血管内腔面は移植1ヶ月後でほぼ内皮細胞で覆われており、3ヶ月後で完全に覆われていた。組織内には平滑筋細胞の浸潤が認められた。移植後6ヶ月では、血栓の付着もなく良好な開存性及び自己細胞浸潤を示していたが、若干の石灰化の所見が認められた。現在、より長期の同種並びに異種移植実験によって成長性や耐久性を検討しており、数年以内の臨床応用を目指している。

4. 謝辞

本研究は厚生労働科学研究費、循環器病研究委託費、文部科学研究費、及び科学技術振興調整費の補助を受けて行われた。

Acellular tissue scaffold processed by ultrahigh pressure treatment: Powergraft

Toshia Fujisato, Kenichi Yoshida¹⁾, Hiroshi Nishioka²⁾, Meng Yin, Sachiko Yamazaki, Kazuya Sawada, Kenji Minatoya, Kazuo Niwaya, Michiharu Suga, Akio Kishida³⁾, Takeshi Nakatani, Soichiro Kitamura

National Cardiovascular Center, ¹⁾Foundation for Biomedical Research and Innovation

²⁾Japan Health Sciences Foundation, ³⁾Tokyo Medical and Dental University

再生医工学技術を用いた生体組織の再生

藤里俊哉、沼田 智^{1,4)}、湊谷謙司¹⁾、庭屋和夫¹⁾、岸田晶夫^{2,5)}、中谷武嗣³⁾、北村惣一郎¹⁾

国立循環器病センター再生医療部、¹⁾心臓血管外科、²⁾生体工学部、³⁾臓器移植部

⁴⁾現 シンガポール国立病院胸部外科、⁵⁾現 東京医科歯科大学生体材料工学研究所

Abstract : Tissue engineered grafts based on polymeric or acellular xenogeneic matrices have been studied to have more biocompatibility and durability with growth potential than the current artificial devices. In this study, our novel tissue processing of decellularization named PowerGraft by ultra-high pressure for the safe tissue regeneration was reported. Porcine heart valves and aortic tissue were isolated and treated by a cold isostatic pressing at 4°C for a disruption of donor cells. The cell debris was then washed out in saline under microwave irradiation at 4°C. The tissues were completely cell free when they were pressed to 980 MPa for 10 min and rinsed. There was no porcine endogeneous retrovirus detected and were no significant changes in biomechanical properties of the breaking strength and elastic modulus in the tissue treated. The endothelial cells were well seeded on the acellular bioscaffold by the roller and circulation culture systems sequentially. This PowerGraft processing may provide more durable and safe bioscaffold for the tissue regeneration.

1. 緒言

我が国では年間約1万件、米国では約8万件、世界中では約30万件的心臓弁置換術が施行されている。代用心臓弁としては機械弁の他に、ブタやウシ組織をグルタルアルデヒドで固定化した異種生体弁があり、機械弁とは異なって抗凝固剤の服用が不必要であるというQOL上の利点から、米国では約7割に使用され、我が国でも現在は約3割であるが、その割合は徐々に増加している。しかし、グルタルアルデヒドによって化学的に処理され、組織が固定化されているがゆえ、石灰化等による構造的劣化の問題を抱え、高齢者では15年、若年者では5~10年程度の耐久性しか有せず、米国のガイドラインでは65歳以上の高齢者に使用が奨励されている。近年、凍結保存による組織バンクが整備されたことで、死体から提供された凍結保存同種心臓弁が臨床で使用されつつあり、良好な成績が報告されている。凍結保存同種弁は機械弁に比べ

て抗血栓性で、異種生体弁に比べて耐久性で、さらに両者に比べて抗感染性で長所を持っているとされる。また、不全の大動脈弁位に自己肺動脈弁を、肺動脈弁位に凍結保存同種弁を移植するロスと呼ばれる術式も優れた成績を上げている。自己肺動脈弁は抗原性を有さず、かつ患者の成長に伴ってサイズが大きくなる成長性を有しているため、特に小児患者で有効とされている。しかし、我が国では凍結保存同種弁の供給が絶対的に不足しており、限られた施設でのみ施行されているのが現状である。これらの諸問題を解決するために、組織工学及び再生医療技術を応用した代用弁及び血管の開発が試みられている。我々は、心臓弁組織からドナー由来細胞を除去したマトリックスを足場材料(スキャフォールド)として利用するアプローチを採用しており、ヒトあるいは動物から採取した心臓弁から、細胞成分や細菌、ウイルス、DNAを完全に除去あるいは不活化することで、現在

の生体弁では不可能である再生型の組織置換を目指している。現在の異種生体弁では移植後も体内では異物として存在し、自己化されない。しかし再生型組織では、固定化されておらず、かつ細胞成分が除去されているため、移植後に自己細胞が侵入することでリモデリングされ、自己組織化される。さらに、この脱細胞化したスキャフォールドに、*in vitro*において患者の自己細胞を播種し、自己組織と同等の組織構築を行った後で移植するテーラーメイド移植によって、より移植後早期の自己化を獲得できると考えられる(図1)。これにより、現在では自己組織移植以外では不可能な、小児患者においても移植後に成長する移植組織が作出し得ると考えられる。現在、ドナーから摘出された同種弁は10%から30%の割合で、摘出時の細菌感染等によって臨床使用が不可能になる。本研究は、それら廃棄される凍結保存同種弁組織の新たな臨床使用の可能性を開き、社会資本としての提供組織の有効利用にも結びつく。

2. 方法

脱細胞化処理: クラウン系ミニブタ((株) ジャパンファーム) から清潔下にてブタ心臓を摘出し、心臓弁及び心筋を採取した。また、気管、肺、大動脈、及び肝臓を摘出した。生理食塩水で洗浄後、冷間等方圧加圧装置(神戸製鋼所製 Dr. CHEF)を用いた低温下超高压印加処理(4℃、10,000気圧)によってドナー細胞を破壊し、マイクロ波照射下((株) 東屋医科機械製MI-33)にてPBS溶液にて洗浄除去した(パワーグラフト処理と命名)。トリトンX-100による脱細胞化を対照とした¹⁾。処理後の組織は、光学顕微鏡並びに電子顕微鏡を用いた組織学的観察によって、脱細胞化を評価した。また、処理組織からDNAを抽出し、ブタ内在性レトロウイルス(PERV)のDNAを増幅後、PCR産物を電気泳動することで組織内のPERVを測定した。

同種移植実験: クラウン系ミニブタを用い、左側臥位第4肋間開胸下行大動脈置換術にて、脱細胞化同種大動脈弁導管による大動脈置換手術を行った。術後1、3及び6ヶ月において、移植組織を摘出し、HE染色、抗vWF(血管内皮細胞)、抗 α -SMA(平滑筋細胞)、抗ビメンチン(間質細胞)、抗CD3(T細胞)、及び

抗CD68(マクロファージ)免疫染色、並びに走査型電子顕微鏡によって組織学的所見を検討した。脱細胞化していない凍結保存同種弁を対照とした。凍結保存は、採取した肺動脈弁を、プログラムフリーザー(フタバメディカル社製CryoMED)による1℃/minの徐冷凍結後、液体窒素中に保存した。1ヶ月後に解凍し、ハンクス液で洗浄後、動物実験に供した。

細胞播種: 脱細胞化処理したミニブタ大動脈内腔面を、新たに作製した回転培養装置を用いて血管内皮細胞播種を行った。1軸あるいは2軸回転によって細胞が均一に播種される条件を探索した。また、細胞播種後のマトリックスを長期培養し生体外での組織構築をある程度実現するためのバイオリクターも作製した。また、脱細胞化組織内部への細胞移植を実現するために、細胞注入するシステムおよび媒体について検討を行い、自動注入装置の導入、及び媒体としてコラーゲン並びに生分解性高分子の応用についても検討を行った。

なお、動物実験に対する動物愛護上の配慮は、麻酔や鎮痛剤の使用、最小使用数となるような実験計画の立案など、規定に則り十分に払っており、文部科学省及び実験動物学会等の指針に沿って処理した。

3. 結果

心臓弁の脱細胞化: HE染色後の光学顕微鏡観察では、パワーグラフト処理後の組織内では細胞核は全く染色されず(図2)、血管内腔面でも内皮細胞が完全に剥離していた。細胞内タンパク質である β -アクチンも全く検出されなかった。また、組織内のPERVも、いずれの組織試料からも全く検出されなかった。これらに対し、トリトンX-100溶液内への浸漬による脱細胞化では、処理後でも β -アクチン並びにPERVが検出された(図3)。

種々の組織の脱細胞化: 肺や肝臓、腎臓などの毛細血管の発達した組織、あるいは心膜や大動脈、気管において、高い脱細胞化が達成できた。一方、心筋と皮膚については、条件の最適化が必要であった。

同種移植実験: 術後に移植組織の破断等による異常所見は見られなかった。移植1ヶ月後の一部症例においては若干の血栓が認められたが、3、6ヶ月後においては認められなかった。血

管内腔面は、移植1ヶ月後においてもほぼ内皮細胞で覆われており、3、6ヶ月後では完全に覆われていた(図4)。これは、HE染色、並びに抗vWFによる免疫染色の結果からも、確認された。また、抗 α -SMA及び抗ビメンチン免疫染色の結果から、組織内には内腔側から平滑筋細胞及び線維芽細胞の浸潤が認められた(図5)。抗CD3及び抗CD68免疫染色の結果から、移植1ヶ月後では軽微な炎症反応が認められたが、3、6ヶ月後では完全に消失していること確認された。これに対し、脱細胞化していない凍結保存同種弁組織では、脱細胞化組織と比較して、より顕著な炎症反応が見られた。

脱細胞化組織表面への細胞播種：新たに開発した回転培養装置を用い、1軸回転もしくは2軸回転による播種の検討を行った。血管を用いた場合には1軸回転で均一に播種することが可能であった。播種する細胞密度が高くなるほど接着数は増加した。また、回転速度についても、低速では細胞が下方に沈殿し、また、あまりに高速すぎると生存率が低下した。心臓弁への細胞播種では、1軸回転では内部の弁葉の複雑な形状面への均一な播種が困難であったが、2軸回転型装置を用いることで、均一に細胞を播種することができた。さらに、循環培養装置を用いることで、内皮細胞の伸展が認められた(図6)。

細胞内部への細胞播種：汎用ディスペンサ装置を用いた場合、微量注入は可能であったが、使用した細胞浮遊液の溢れが認められ、効率が低かった。コラーゲン溶液を用いたところ、組織内部に塊状に細胞が存在していることが確認された(図7)。

4. 考察

未だ長期間に渡って満足できる性能を発揮する人工臓器や組織は開発されておらず、また、患者の成長に伴って人工臓器に成長性を与えることはほとんど不可能である。一方、ブタやウシ等の生体由来の医療用素材も古くから使用されてきたが、最近のBSE及びCJD問題を契機として、我が国においては新GMP基準が策定され、使用が制限あるいは禁止されつつある。我々は、再生医療の一つのアプローチとして、*in vitro*において患者の自己組織と同等の組織構築を行った後で移植するテーラーメイド移植

を目指している。欠損した心臓弁に対する置換再生型医療素材では生体吸収性材料を用いたアプローチが主流である²⁾。しかし、ポリ乳酸などの生体吸収性材料では心臓弁のような形状を造形することが容易でなく、生体よりも硬いという欠点がある。また、高圧に耐える必要のある左心系では分解吸収速度の制御も容易ではない。我々のアプローチである生体由来組織ではこれらの欠点はないが、ドナー由来の抗原性を減弱する必要があり、動物由来の場合は未知の感染性や、移植後のヒトへの感染が懸念されている内在性レトロウイルスの除去が必須である。

脱細胞化の手法としては、界面活性剤や酵素による処理法が報告されている^{1,3-5)}が、その浸透性の限界のため、組織深部の細胞除去は容易でない。我々の開発したパワーグラフト処理では、組織深部まで細胞核は染色されず、PERVもまったく検出されなかった。超高静水圧印加によっては、組織内の細菌やウイルス⁶⁾、異常プリオンの不活化されることが報告されており、本方法は極めて高い安全性が確保できると考えられる。

テーラーメイド組織移植では、移植前に患者の自己細胞をスキャフォールドに組み込む必要がある^{7,8)}。血管内皮細胞については、回転細胞播種及び循環培養装置によって、高い細胞播種率を達成することができた。また、平滑筋細胞の組織内部への組み込み法として、汎用3次元注入装置を用いた細胞注入について検討を行った。コラーゲンゲル等の細胞の媒体については、もう少しの検討を要する状況である。

これらの条件を至適化しつつ、数年以内の臨床応用を目指し、より長期の動物実験を進めている。

5. 結論

超高静水圧印加及びマイクロ波照射処理により、ミニブタ心臓弁組織から力学特性を有効に維持したままドナー由来細胞を除去することができた。さらに、回転培養バイオリクター装置により、細胞除去組織スキャフォールドに患者細胞を均一に播種することができた。数年以内の臨床応用へ向けた有効性及び安全性の検討を続けている。

6. 謝辞

本研究は、厚生労働省厚生労働科学研究費、循環器病研究委託費、文部科学省科学研究費、及び科学技術振興調整費の補助を受けて行われた。

文献

(1) Bader A, Schilling T, Teebken OE, et al. Tissue engineering of heart valves - human endothelial cell seeding of detergent acellularized porcine valves. Euro J Cardio-Thorac Surg 1998; 14: 279-84.
 (2) Shinoka T, Ma PX, Shum-Tim D, Breuer CK, Cusick RA, Zund G, Langer R, Vacanti JP, Mayer JE Jr. Tissue-engineered heart valves: Autologous valve leaflet replacement study in a lamb model. Circulation 1996; 94(9 Suppl): II164-8.
 (3) Elkins RC, Goldstein S, Hewitt CW, Walsh SP, Dawson PE, Ollerenshaw JD, Black KS,

Clarke DR, O'brien MF. Recellularization of heart valve grafts by a process of adaptive remodeling. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2001; 13(4 Suppl 1): 87-92.

(4) Korossis SA, Fisher J, Ingham E. Cardiac valve replacement: a bioengineering approach. Biomed Mater Eng 2000; 10(2): 83-124.

(5) Dohmen PM, Lembcke A, Hotz H, Kivelitz D, Konertz WF. Ross operation with a tissue-engineered heart valve. Ann Thorac Surg. 2002; 74(5): 1438-42.

(6) 鈴木敦士, 林 力丸編. 高圧生物学と高圧技術. 1997; さんえい出版 京都.

(7) Zeltinger J, Landeen LK, Alexander HG, Kidd ID, Sibanda B. Development and characterization of tissue-engineered aortic valves. Tissue Eng 2001; 7(1): 9-22.

(8) Laube HR, Matthaus M. A new semi-automatic endothelial cell seeding technique for biological prosthetic heart valves. Int J Artif Organs. 2001; 24(4):243-6.




図1. テーラーメイド型組織移植




図2. 脱細胞ミニブタ大動脈弁導管部 (左: 未処理、右: 脱細胞化処理後: 400倍)



図3. ミニブタ血管組織内PERVのPCR産物 (M: マーカ、1: 未処理、2, 3: トリトン処理、4: パワーグラフト処理)




図4. 同種ミニブタへ移植後の脱細胞化大動脈内腔面 (左: 移植1ヶ月、右: 移植3ヶ月)




図5. 脱細胞化大動脈移植6ヶ月後のレシピエント細胞の浸潤 (左: 内皮細胞、右: 平滑筋細胞)。



図6. 脱細胞化大動脈内腔面への血管内細胞の播種




図7. 脱細胞化大動脈内への線維芽細胞の播種

220 脱細胞化生体スキャフォールドを用いた組織再生

Tissue Regeneration using Acellular Bioscaffold

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ○正 藤里俊哉 (国循・再生医療) | 吉田謙一 (先端医療財団) |
| 西岡 宏 (ヒューマンサイエンス財団) | 山崎祥子 (国循・心臓外科) |
| 殷 猛 (国循・臓器移植) | 湊谷謙司 (国循・心臓外科) |
| 庭屋和夫 (国循・心臓外科) | 正 岸田晶夫 (東医歯大・生体材料研) |
| 中谷武嗣 (国循・臓器移植) | 北村惣一郎 (国循・総長) |

Toshia FUJISATO, Sachiko YAMAZAKI, YIN Meng, Kenji MINATOYA, Kazuo NIWAYA, Takeshi NAKATANI, Soichiro KITAMURA
National Cardiovascular Center, Fujishirodai, Suita, Osaka
Kenichi YOSHIDA, The Foundation for Biomedical Research and Innovation, Kobe
Hiroshi NISHIOKA, Japan Health Sciences Foundation, Tokyo
Akio KISHIDA, Tokyo Medical and Dental University

【緒言】

我が国では年間約2万件、米国では約50万件の冠動脈バイパス術が施行されている。また、閉塞性血栓性血管炎や閉塞性動脈硬化症によって、我が国では年間約5千人、米国では約15万人が下肢切断を余儀なくされており、我が国では年間1万件弱、米国では年間8万件余りの末梢血管再建術が施行されている。このような不全あるいは傷害をうけた血管組織を置換するための第一選択肢は、患者の自己組織の使用である。しかしながら、糖尿病患者のように、しばしば自己組織の使用が不可能な場合があり、その場合は人工血管あるいは同種凍結保存血管の使用が次選択肢となる。小口径の場合では人工血管は閉塞の危険があり、同種組織が好ましい。また、中大口径の場合でも人工血管は感染に弱く、一旦生じた細菌病巣は抗生剤による治療もあまり有効でないため、感染部位では同種組織の使用が適当である。同様に、移植された人工血管が感染した場合も、同種組織による再建が第一選択肢となる。このように、同種組織移植の有用性は明らかで、米国では年間数千件の凍結保存同種組織が使用されている。しかしながら、我が国では年間数十件程度に留まっており、圧倒的に供給数が不足しているため、やむを得ず米国から個人輸入して使用する患者もいる状況にある。一方、先天性疾患を抱える小児患者の場合では、小児期に特徴的な早期の石灰化等に加え、成長に伴う移植組織の成長性欠如のため、人工血管に加え同種組織でさえも複数回の移植が避けられない。近年、これらの問題を解決するために、ポリ乳酸やポリグリコール酸等の生体内分解吸収性材料を用いた再生型人工血管移植が臨床応用され始めたり。しかし、左心系においては、分解に伴う強度低下が血圧に抗しきれず、動物実験では破断の報告もある。そこで我々は、血管等組織からドナー由来細胞を除去したマトリックスをスキャフォールドとして利用するアプローチを採用し

ており、ヒトあるいは動物から採取した組織から、細胞成分や細菌、ウイルス、DNAを完全に除去あるいは不活化することで、現在では不可能である再生型の組織再生を目指している。

【方法】

脱細胞化処理: ドナーとなるクラウン系ミニブタ(株式会社ジャパンファーム)から麻酔清潔下にて大動脈、心臓弁、及び気管を採取した。洗浄後、冷間等方圧加圧装置(株式会社神戸製鋼所)を用いた超高压印加処理、続けて洗浄処理を行うことで細胞成分を除去した(パワーグラフト処理と命名)。処理後の組織を、光学顕微鏡並びに電子顕微鏡で組織学的に観察するとともに、リン脂質やDNA量等の細胞成分の測定を行うことで脱細胞化を評価した。また、DNAを抽出後、ブタ内在性レトロウイルス(PERV)のPCR産物を電気泳動することで、組織内PERVを測定した。

同種移植実験: クラウン系ミニブタを用い、左側臥位第4肋間開胸下行大動脈置換術にて、脱細胞化同種大動脈弁導管による大動脈置換手術を行った。術後1、3及び6ヶ月において、移植組織を摘出し、HE染色、抗vWF(血管内皮細胞)、抗 α -SMA(平滑筋細胞)、抗ビメンチン(間質細胞)、抗CD3(T細胞)、及び抗CD68(マクロファージ)免疫染色、並びに走査型電子顕微鏡によって組織学的所見を検討した。脱細胞化していない凍結保存同種弁を対照とした。凍結保存は、採取した肺動脈弁を、プログラムフリーザー(株式会社バメディカル)による1°C/minの徐冷凍結後、液体窒素中に保存した。1ヶ月後に解凍し、ハンクス液で洗浄後、動物実験に供した。なお、動物実験に対する動物愛護上の配慮は、麻酔や鎮痛剤の使用、最小使用数となるような実験計画の立案など、規定に則り十分に払っており、文部科学省及び実験動物学会等の指針に沿って処理した。

【結果と考察】

パワーグラフト処理後の組織内では細胞核は全く染色されず、血管内腔面では内皮細胞が完全に剥離していた。透過電顕の所見からも、平滑筋細胞の細胞膜や小器官の消失が確認された。コラーゲン繊維及びエラスチン繊維には若干の走行の乱れが認められたが、力学的な強度には問題なかった。組織内の β アクチン及びPERVは全く検出されなかった(図1)。しかし、リン脂質は処理後でも検出された。リン脂質は移植後の石灰化の要因となり得るため、洗浄処理の最適化を検討中である。

左心系である下行大動脈置換術においても、破断等の異常所見は全く認められなかった。細胞を未播種の場合について免疫組織学的に検討したところ、血管内腔面は移植1ヶ月後においてほぼ内皮細胞で覆われており、3、6ヶ月後では完全に覆われていた(図2)。また、組織内には内腔及び外周部側から平滑筋細胞の浸潤が認められた。移植1ヶ月後では軽微な炎症反応が認められたが、3、6ヶ月後では完全に消失していた。移植後6ヶ月においては、内腔は血栓の付着もなく良好な開存性及び自己細胞浸潤を示していた(図3)が、若干の石灰化の所見が認められた。

欧米では、脱細胞化に薬液を用いた方法で、既に数グループによって臨床応用が実施されている。しかし、不十分な脱細胞化が原因と思われる移植後早期の不全例も報告されている²⁾。超高圧印加によって、細菌やウイルスの不活化されることが既に報告されているため³⁾、異種組織を使用した場合でも、パワーグラフト処理は極めて高い安全性が確保できると考えている。動物移植実験の結果を基に脱細胞条件の最適化を図り、さらにより長期の同種移植実験並びに異種動物実験によって成長性及び耐久性を検討し、数年以内の臨床応用を目指している。

【謝辞】

本研究は厚生労働科学研究費、循環器病研究委託費、文部科学研究費、及び科学技術振興調整費の補助を受けて行われた。

【文献】

- 1) Shinoka T, et al. Clinical practice of transplantation of regenerated blood vessels using bone marrow cells. *Nippon Naika Gakkai Zasshi*. 2003; 92(9): 1776-80.
- 2) Simon P, et al. Early failure of the tissue engineered porcine heart valve SYNERGRAFT™ in pediatric patients. *Euro J Cardiothorac Surg* 2003; 23: 1002-6.
- 3) 鈴木敦士, 林 力丸編. 高圧生物科学と高圧技術. 1997; さんえい出版 京都.




Figure 1. PERV assay in the decellularized porcine tracheae. (M: Marker, 1: Native, 2: 1% Triton® X-100 for 24 hrs, 3,4: PowerGraft of 980 MPa for 10 min)




Figure 2. Endothelialization on acellular porcine aorta after congeneric transplantation. (L: 1M, R: 6M)




Figure 3. Explanted acellular porcine aorta after congeneric transplantation. (L: 1M, R: 6M)

P2-099 生体適合性の高い新規脱細胞化異種生体弁の開発

太田壮美¹, 澤 芳樹², 盤井成光², 松田 暉², 大北裕¹

¹神戸大学大学院医学系研究科 呼吸循環器外科学, ²大阪大学大学院医学系研究科 臓器制御外科

【緒言】今回我々は新しい脱細胞化による生体適合性の高い異種生体弁を開発し良好な結果を得たので報告する。【方法】脱細胞化のために細胞毒性がないPolyethylen Glycolを使用し、γ線照射とDNaseを併用してブタ大動脈弁に処理を行った。組織学的検索、DNA定量、可溶性蛋白定量により脱細胞化を評価し、強度引っぱり試験、ラット皮下移植実験にて炎症反応試験と石灰化試験を行った。また拒絶反応の原因糖鎖α1.3Galの免疫染色を行い評価した。【結果】光学顕微鏡像にてブタ大動脈弁は完全に脱細胞されていた。組織中のDNA定量は、ブタ生弁(F群)の弁尖、血管壁それぞれ41.1±4.3μg/g、31.7±3.5μg/gに対し脱細胞弁(D群)2.98±1.65μg/g、1.16±0.23μg/gと有意(p<0.0001)に脱細胞弁で低く、可溶性蛋白定量においてもF群4.68mg/ml、D群0.018mg/mlと有意に低下していた。引っぱり試験では最大破断点でF群10.7±3.3N、D群8.7±1.2Nで有意差を認めなかった。炎症反応試験では炎症細胞の浸潤を全く認めなかった。石灰化試験ではvon Kossa染色でほとんど石灰化を認めず、カルシウム定量にて対照(Glutaraldehyde処理弁)の80±45mg/gに対し18±17mg/gと有意(p=0.02)に低値を示した。また、α1.3Gal染色は陰性であった。【まとめ】我々が開発した脱細胞化異種生体弁は、ブタ生弁とほぼ同等の強度を持ち、かつ抗原性が低く石灰化しにくい生体適合性の高い生体弁である可能性が示唆された。

P2-101 早期創傷治癒効果を発現するハイブリッド型経皮デバイスの検討

植木光樹¹, 岡田正弘¹, 須崎智之², 安田昌司¹, 藤里俊哉², 古菌 勉¹

¹国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 生体工学部, ²国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 再生医療部, ³独立行政法人科学技術振興機構 さきがけ

現在、腹膜透析や人工呼吸器の経皮デバイスとして柔軟なシリコンゴムなどが使われているが、生体と材料の界面での接着が悪いために細菌感染とそれに伴う病態悪化が大きな問題となっている。そのような中で我々は、無機粒子を医用高分子表面にナノテクノロジーを用いて複合化した新規な材料を創出することで、柔軟でかつ皮膚組織と密着可能な経皮デバイスの開発に取り組んでいる。本演題では、ナノサイズのハイドロキシアパタイト(HAp)単結晶体をシルク表面に複合化させることで新規な三次元構造体を構築し、その経皮デバイスとしての有用性について検討を行った。さらに再生医学的見地から、ラットおよびうさぎから採取した線維芽細胞、骨髄細胞、歯根膜細胞などの細胞を、構築した三次元スカフォールド上にハイブリッド化させることによる早期創傷治癒効果について検討を行った。

P2-100 コラーゲン製人工血管のミニブタ大動脈への置換移植

殷 猛¹, 山崎祥子², 湊谷謙司², 笹山典久³, 吉田謙一⁴, 西岡 宏⁵, 藤里俊哉⁶, 岸田晶夫⁷, 白数昭雄³, 中谷武嗣¹, 服部博行³, 高野久輝⁸

¹国立循環器病センター 臓器移植部, ²国立循環器病センター 心臓血管外科, ³ニプロ㈱, ⁴先端医療振興財団, ⁵ヒューマンサイエンス振興財団, ⁶国立循環器病センター 研究所先進医工学センター 再生医療部, ⁷東京医科歯科大学 生体材料工学研究所, ⁸国立循環器病センター 研究所先進医工学センター

現在、臨床にて使用されている埋め込み型人工血管は、年間数万本が使用され、事実上完成段階にある。しかしながら、小口径や感染部位では自家血管やホモグラフトが使用される他、小児患者では体に伴った成長性を得られないため、再生型人工血管の開発が望まれる。東京女子医科大学の新岡らは、吸収性人工材料からなる再生型人工血管の小児患者への臨床応用で、優れた成績を報告している。今回我々は、コラーゲン製の人工血管について、動物実験にて検討を行った。コラーゲン製人工血管は、単純な分解の他に、移植後に浸潤してきた線維芽細胞等による分解・置換を受け、吸収性人工材料とは異なった再生プロフィールを示すと考えられる。長さ約2.5cm、内径約6mmの架橋コラーゲン製人工血管を、クラウン系ミニブタ(株)ジャパンファーム)の下行大動脈に置換移植した。所定期間経過後に摘出し、免疫染色やSEM観察等により組織学的に評価した。左心系への移植であるが、移植直後の破断等の異常所見は見られなかった。移植1ヶ月後に摘出したところ、移植時の形態をほぼ留めており、内腔面の血栓付着は見られなかった。吻合部から内皮の伸展が認められるとともに、外周の癒着組織からの細胞浸潤も見られた。

P2-102 バイオ人工肝臓装置内の酸素不足でも、機能持続可能な新規肝細胞株の樹立

垣外 梢¹, 寺田 聡¹, 大政健史²

¹福井大学 工学部 生物応用化学科, ²大阪大学

【緒言】肝移植は有効ではあるが、ドナー不足が深刻であるため、肝由来細胞を用いるバイオ人工肝臓の開発が期待されている。現在まで、多くの研究者により高い性能を有するバイオ人工肝臓が提案されているが、未だ運転期間が短く肝疾患の完治までの補助には至っていない。その原因として、装置内に封入された肝細胞の酸素供給不足による細胞死滅、および肝機能の低下があげられる。そこで、バイオ人工肝臓に封入される肝細胞に着目し、アポトーシス抑制遺伝子を導入することで、酸素供給不足でも細胞死滅に耐えうる肝細胞株の樹立を目指した。【方法及び結果】 大量調達の容易なヒト由来肝細胞株HepG2を対象に、アポトーシス抑制遺伝子bcl-2, crmA, p35, bag-1をそれぞれ単独導入し、アポトーシス耐性株を樹立した。さらに、より高い細胞死耐性を有する細胞株の樹立を目指し、複数のアポトーシス経路の阻害が期待できる「bcl-2とbag-1」、「bcl-2とp35」の共発現株をも樹立した。これら樹立株を、バイオ人工肝臓装置内の酸素不足を模倣する目的で、通常の酸素分圧19%を酸素分圧2%にまで低下させて単層培養し、細胞生存や肝機能を測定した。期待通り、アポトーシス抑制遺伝子導入株では生存が改善されたが、その程度は導入遺伝子によって異なっていた。中でも、「bcl-2とp35」の共発現株が最も有効であった。

P2-107 間葉系幹細胞の増幅・分化に適した生分解性 Scaffold (ポリ乳酸系) の表面構造

山中克之¹, 山本克史², 坂井裕大¹, 金子 正², 辻絏一郎³, 加藤幸夫¹

¹広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 探索医科学講座 口腔生化学分野, ²株式会社ジーシー, ³株式会社ツーセル

【目的】再生医療においては、再生する組織に対して最も適切な Scaffold を選択することが必要である。したがって、Scaffold の表面性状が細胞に与える影響を把握する事は重要である。我々は間葉系幹細胞 (以下MSC) 移植に適した Scaffold を開発すべく、表面性状の異なるポリ乳酸系 Scaffold を設計し、MSC の接着・増殖・分化に与える影響を検討した。

【方法】MSC は患者の同意を得て採取した腸骨髄液から分離して bFGF と 10% FBS を含む DMEM 培地中で増殖させた (Tsutsumi.S et al BBRC 2001)。ポリ乳酸系 Scaffold は表面を研磨して塑像化させた 5 種類のフィルムと 1 種類のメッシュを使用した。また、48穴プレートに適合するように加工して、その上に MSC を播種した。

【結果】表面粗さが小さくなると MSC の接着・増殖が促進された。一方、表面粗さが高くなると増殖は抑制されたが、骨分化が促進された。また、フィルムよりもメッシュの形状の方が増殖速度を低下させ、骨分化を促進した。一定の表面粗さであるかぎり、Scaffold の化学的組成は MSC の増殖に影響しなかったが、PLGA と PLC は PLLA よりも骨分化を促進した。

【考察・結語】Scaffold の表面粗さと形状を調節する事で、各症例に最適な MSC 担体を個別に提供できると考えられる。

P2-109 PLGA-コラーゲン複合メッシュを用いたヒト関節軟骨組織の再生

陳 国平¹, 田所美香², 大串 始², 幅田 孝³, 上松耕太³, 高倉義典³, 田中順三¹, 立石哲也¹

¹物質・材料研究機構 生体材料研究センター, ²産総所 セルエンジニアリング研究部門, ³奈良県立医大 整形外科

軟骨組織を再生するために軟骨細胞が均一に付着、増殖して組織化するのを支持する多孔質基盤材料が必要である。本研究では、PLGA-コラーゲン複合メッシュを用いて、ヒト関節軟骨細胞を培養し、ヌードマウスの皮下におけるヒト関節軟骨組織の再生を検討した。変形性関節症で膝関節置換手術を受けた患者 (7例) の組織検体から分離した軟骨細胞を DMEM 血清培地で 3 回継代培養した後、複合メッシュに播種した。5ng/mL の TGF-β3 を添加、及び添加していない DME M 無血清培地で 1 週間培養した後、複合メッシュを 4 層重畳し、ヌードマウスの背中の皮下に移植した。移植 4 週間後、検体を採取し、HE、safranin-O、トルイジンブルー染色を行った。ヒト関節軟骨細胞は PLGA-コラーゲン複合メッシュによく接着して増殖し、細胞外マトリックスを産生していることが分かった。全ての検体は表面が乳白色の光沢があったが、TGF-β3 を含んだ培地で培養した細胞の検体は TGF-β3 を添加していない培地での検体より大きかった。細胞は丸い形態を有し、Safranin-O 染色性細胞外マトリックスとトルイジンブルー染色によるメタクロマジーが認められたが、TGF-β3 を含んだ培地で培養した場合は、染色性が強かったことが分かった。これらの結果より、PLGA-コラーゲン複合メッシュ上で培養したヒト軟骨細胞は軟骨様組織を形成し、複合メッシュがヒト関節軟骨組織再生の基盤材料として有効であると考えられる。

P2-108 心筋バイオスキャホールドの作製と細胞播種法の開発

須崎智之¹, 森反俊幸¹, 西岡 宏², 吉田謙一², 木村 剛³, 古菌 勉⁴, 藤里俊哉², 岸田晶夫³, 中谷武嗣⁵, 北村惣一郎⁵

¹鈴鹿医療科学大学 医工工学部, ²国立循環器病センター研究所 再生医療部, ³東京医科歯科大学 生体材料工学研究所, ⁴国立循環器病センター研究所 生体工学部, ⁵国立循環器病センター

【緒言】我々は、生体由来組織からドナー由来細胞を除去したマトリックスを細胞足場としての利用するバイオスキャホールドの開発を行っている。これまで、超高静水圧処理による細胞除去法を考案した。本法は、細胞除去効率が高く、細菌、ドナー由来の内在性遺伝子も排除でき、生体力学特性も維持される。本研究では、合成高分子製細胞足場では難しいとされる動的組織の再建を目的とし、心筋バイオスキャホールドの作製と新たな細胞による心筋組織再構築法について検討した。**【実験】**成体ブタ (株) ジャパンファーム) の心臓を購入し、種々の厚みを有する直径約 1 cm の組織に調整した。冷間等方圧加圧装置 (株) 神戸製鋼所) を用いて低温下超高圧印加処理 (10℃、10,000 気圧) によってドナー細胞を破壊し、種々の培養液にて洗浄除去した。処理標本の組織断面を HE 染色により光顕観察し、SEM にて表面を観察した。新たな細胞を組織に播種し、数週間の培養にて組織再構築を行った。**【結果と考察】**心筋組織からの細胞除去効率は組織表面付近で高く、深部ほど脱細胞化が困難であったが、約 1 mm 厚で完全細胞除去が達成された。本法で処理された心筋組織は、従来法のトリプシン処理法に比べ組織構造が保持され、界面活性剤による浸漬処理法を上回る細胞除去効率であった。これらの結果から、心筋組織においても本法の有用性が示された。脱細胞化心筋組織への細胞播種についてあわせて報告する。

P2-110 微細加工および高分子表面修飾技術を利用した肝細胞スフェロイドアレイの開発

福田淳二, 中澤浩二
北九州市立大学 国際環境工学部

【目的】創薬スクリーニング等への応用が期待される細胞チップの開発では、そのセンサー部を担う細胞自身の生存・機能を基板上に長期的に維持することが重要である。本研究では、均一な粒径のスフェロイドを規則的に高密度配列する方法について検討を行った。

【方法】機械加工装置を用いて、PMMA 平板上に直径 300 μm の円柱状キャビティを約 1000 個/cm² の密度で規則的に形成した。次に、キャビティ内におけるスフェロイドの形成促進・脱落防止を目的として、キャビティ底面に接着/非接着高分子を修飾した。すなわち、マイクロコンタクトプリンティング法を用いて、キャビティ底面中央の直径 100 μm の範囲へ RGD ペプチドを結合し、それ以外の部位に PEG を結合した。この基板にラット初代肝細胞を播種し、スフェロイドの形成および機能維持を評価した。

【結果】肝細胞は培養 24 時間でキャビティ底面中央にスフェロイドを形成した。スフェロイドの粒径は、その 86% が直径 160~180 μm であり均一であった。アンモニア除去能およびアルブミン分泌能は、少なくとも評価を行った 2 週間は初期活性を維持した。また、本基板は光学的に透明であり、蛍光検出によってスフェロイド構成細胞の基本構造 (細胞骨格やミトコンドリア) や P-450 活性などを検出可能であった。以上より、本基板は、長期的な薬物スクリーニング試験などに応用可能であることが示唆された。

P1-089 AAV-HGFを用いた持続的遺伝子発現による線維肝遺伝子治療の検討

鈴木和夫, 平野公通, 孫 学炳, 飯室勇二, 藤元治朗
兵庫医科大学 第一外科

(背景と目的) 非代償性肝硬変に対する新しい治療として、肝細胞増殖因子 (HGF) 遺伝子導入による治療効果を発表してきたが、これまではその遺伝子発現が一過性であり反復投与を必要とした。今回我々は長期間持続遺伝子発現を特徴とするAAV(Adeno-associated virus)ベクターに着目しAAV-HGFベクターを作製、マウス肝硬変モデルに投与を行い、検討を行った。(方法) BALB/cマウスにCCI4を経口投与し肝硬変モデルを作製、経門脈的にAAV-HGFベクターを投与し、投与後3週、6週、9週、12週後の血清中および肝組織中の内因性・外因性HGF濃度、肝組織中の線維量をコントロールであるAAV-LacZベクター投与群と比較検討行なった。(結果) CCI4投与後4週間で著明な線維肝が形成された。AAV-HGFベクター投与後3週、6週後の血清中および肝組織中の内因性、外因性HGF濃度、肝組織中線維量はAAV-LacZベクター投与群に比べ有意差はなかったが、9週、12週後の血清中および肝組織中の内因性、外因性HGF濃度はAAV-LacZベクター投与群に比べ有意に上昇しており、肝組織中線維量はAAV-HGFベクター投与群で有意に減少した。(結論) AAV-HGFベクターによるHGFの長期間発現が確認され、著明な肝線維化の改善を認めた。本法は肝硬変治療の新しい治療法となる可能性が示唆された。

P1-091 pH sensitive nanoapatite-a powerful and potential tool for gene delivery to mammalian cells for regenerative medicine

Ezharul Hoque Chowdhury, Tqshihiro Akaike
Graduate School of Bioscience and Biotechnology, Tokyo Institute of Technology

Ex vivo gene transfer to either a differentiated cell type or undifferentiated stem cells is an effective way for regulating and manipulating cell functions needed for development of regenerative medicine. However, although there are a good number of gene delivery systems including viral and non-viral ones, a safe, biodegradable and an efficient carrier as highly expected for regenerative medicine purpose, is absent. Here we report on the development of the simplest, but highly efficient gene delivery device based on generated carbonate apatite crystals having high affinity to DNA but fast dissolution kinetics for effective release of DNA during vesicular acidification and thus resulting in 5 to 100-fold higher transgene expression than the existing ones. Additionally, flexibility in modulating crystal dissolution kinetics enabled to control intracellular DNA release and an intermediate rate of DNA release enhanced survival of DNA and subsequent expression. Thus, considering the efficacy, biodegradability, safety and simplicity, this newly developed technology is highly promising for laboratory research and final implementation for regenerative medicine.

P1-090 超高压誘起 PVA/DNAハイドロゲルの調整とDNA徐放解析

岩井彩夏¹, 森反俊幸¹, 大矢裕一², 大内辰郎³, 六雄伸吾³, 吉澤秀和³, 木村 剛⁴, 古菌 勉⁵, 藤原俊哉⁶, 岸田晶夫³

¹鈴鹿医療科学大学 医用工学部, ²関西大学 工学部, ³岡山大学 環境理工学部, ⁴東京医科歯科大学 生体材料工学研究所, ⁵国立循環器病センター研究所 生体工学部, ⁶国立循環器病センター研究所 再生医療部

[緒言]我々は、6000気圧を超える圧力(超高压)印加にて誘起される水素結合性構造体について検討している。これまで、超高压印加法によりポリビニルアルコール (PVA) のゲルあるいは微粒子が形成され、DNAとの混合系ではPVA-DNA複合体が形成されることを報告した。本研究では、PVAとDNAからなる新規ハイドロゲルの調整とDNAの徐放について検討した。従来のハイドロゲルとは異なる構造体形成と徐放挙動を示す可能性を有する。[実験] 分子量および酸化度の異なるPVAはクラレ(株)より提供して頂いた。DNAとしては、プラスミドDNA、サケ白子由来DNAを用いた。種々の濃度のPVA溶液およびDNA溶液を調整し、超高压処理装置((株)神戸製鋼所)を用いて様々な圧力下で所定時間印加した。得られたPVA/DNAハイドロゲルの物性解析を力学強度測定、DSC測定により行った。PBS溶液に浸漬し、所定時間ごとのDNA濃度の測定により、DNAの徐放解析を行った。[結果と考察]低分子量のPVAでは、超高压印加による変化はほとんどなく、PVA-DNA複合体は認められなかった。一方、高分子量のPVAでは、低濃度でPVA-DNA複合体が形成され、更なる高濃度で白色の懸濁液から粘調な溶液に変化し、ハイドロゲルが形成された。ハイドロゲルを洗浄し、洗浄液中のDNA量を測定した結果、DNAが含有されていることが明らかとなり、新規なPVA/DNAハイドロゲルの形成が示された。

P1-092 マウス精原幹細胞株の樹立とin vitro精子形成の検討

小川毅彦¹, 喜多かおる¹, 谷口英樹², 窪田吉信¹, 野瀬俊明³

¹横浜市立大学 大学院医学研究科 泌尿器病態学, ²横浜市立大学 大学院医学研究科 臓器再生医学, ³三菱化成生命科学研究所

[目的] 新生児マウス精巣から採取した雄性生殖細胞を培養条件下で増殖させる技術が開発され報告された。GS細胞と名づけられたこの細胞は精細管内に移植すると精子形成を再生し、産仔を得ることができる。よって、GS細胞は精子形成能を維持しつつ、培養下で増殖できる細胞である。今回我々は、精原幹細胞からGS細胞の樹立を試みるとともに、GS細胞からのin vitro精子形成について検討した。[方法] DBA/2成熟マウス精巣から採取した精巣細胞をFeeder細胞 (MEF) 上で、4種類の成長因子 (GDNF, LIF, bFGF, EGF) を加えた培地内で培養した。また幼若マウス精巣から樹立したGS細胞の移植、GS細胞再樹立実験を行った。さらにGS細胞を15P-1(セルトリ細胞株)の上で培養し、精子形成への分化を検討した。[結果] 9週齢DBA/2マウス精巣から精原幹細胞株の樹立に成功した。またGS細胞をWマウスに移植し、精子形成の確認をするとともに、その精巣から再びGS細胞の樹立に成功した。15P-1上での培養後、1週間後には減数分裂に特異的な遺伝子発現がRT-PCRによって認められた。[結論] 培養細胞であるGS細胞と組織幹細胞である精原幹細胞とは機能的に同一細胞であるか、もしくはお互いに転換できることが示唆された。さらにGS細胞(精原幹細胞)を出発点とするin vitro精子形成の可能性が示された。

P2-095 マウス胎仔心臓からの幹細胞樹立

玉川朝治¹, 石渡 勇¹, 木口一成², 佐藤嘉兵³, 石川 博⁴¹石渡産婦人科病院, ²聖マリアンナ医大・産婦人科, ³日大・生物資源動物細胞, ⁴慈恵医科大学解剖第2講座

【目的】臓器移植法が制定されてからも、臓器移植医療ではドナー不足が深刻な問題である。臓器移植に代わる細胞・組織移植による再生医療が期待されている。細胞移植による再生医療の資源として、胚性幹細胞(ES細胞)・胎児幹細胞・生体幹細胞がある。ES細胞は多分化能を有し、資源として優れているが、拒絶反応も避けられないので未だ臨床への応用は厳しい。一方、流産胎児からの臓器移植や幹細胞による細胞移植再生医療が期待されている。我々はマウス胎児の心筋幹細胞の樹立を試みた。

【方法】マウス胎児の心拍動部位をピンセットで摘出し、はさみで細切後、600PU/ml dispaseで37℃、30分間酵素処理し、細胞分散後、300 XGで10分間遠沈し、沈渣を10ng/ml Leukemia inhibitory factor(LIF)とembryo tropic factor(ETF)、10%FBS含有 α MEMで培養した。培養が安定した時点(継代約5代)以降は10%FBS含有 α MEMで培養維持している。【成績】初代培養から6ヶ月で42回の継代に成功している。細胞は小型円形・楕円形で、単層に増殖する、倍化時間は約32時間、継代することなく長期に培養維持している、一部の細胞に拍動を観察することができる。

【結論】心筋幹細胞の分離継代培養に成功した。今後、ヒト心筋幹細胞樹立への期待が高い。

P2-097 ヒト不死化間葉系幹細胞による造血前駆細胞の効率的な増幅

北原ななえ¹, 藤田 聡², 辻 孝¹, 戸口田淳也², 井田憲司³, 杉並 洋³, 岩田博夫²¹東京理科大学 基礎工学研究科, ²京都大学 再生医学研究所, ³独立行政法人 国立病院機構 京都医療センター

【目的】臍帯血は、造血幹・前駆細胞(HSPC)の供給源として注目されている。しかし採取できる細胞数が少ないため、HSPCの効率的な増幅方法の確立が望まれている。これまでに、HSPCの増幅に有効な支持細胞としてマウス細胞株HESS-5が報告されているが、異種細胞であるため臨床利用への障害となっている。近年、造血幹細胞は骨髄中において骨芽細胞との相互作用で自己複製するという報告がある。そこで本研究ではヒト間葉系幹細胞(MSC)に着目し、ヒトパピローマウイルスE6/E7遺伝子およびヒトテロメラーゼ遺伝子hTERTにより樹立されたMSC株の造血支持能を評価してきた。今回新たにLTC-IC assayを行ったのでこれを報告する。

【方法】磁気ビーズカラムを用いて採取したヒト臍帯血CD34陽性細胞を、TPO、FL、SCFを含む無血清培地で不死化MSC株と7日間共培養し、細胞数およびコロニー形成細胞数を定量化した。

【結果】支持細胞を使用しなかった場合と比較して、7日間の培養後のCD34陽性細胞数は10倍、CD34陽性CD38陰性細胞数は12倍、CFU-GEMMは23倍、HPP-CFCは18倍に増加し、LTC-ICが維持されていた。さらに、有効な造血支持能が見出されたMSC株の培養上清を用いてHSPCの培養を行ったところ、HSPCは効率的に増幅された。

【結論】不死化ヒトMSC株の造血支持能およびその培養上清の有効性を示した。本結果はHSPCの効率的な増幅のみならず、HSPCの未分化維持機構の解明にも寄与できると考えられる。

P2-096 スフィンゴシン1-リン酸受容体活性化による造血幹細胞のホーミング促進効果

木村貴文¹, Robert Möchle², Lothar Kanz², 菌田精昭³¹京都府立医科大学 大学院医学研究科 分子標的癌予防医学, ²チュービンゲン大学 血液内科, ³関西医科大学 衛生学

免疫抑制剤FTY720はスフィンゴシン1-リン酸受容体(S1PR)アゴニストとして作用し、T細胞の二次リンパ組織へのホーミングを増強することで強力な免疫抑制効果を発揮する。われわれは、ヒト末梢血由来CD34⁺細胞を用いてFTY720の造血幹細胞のホーミングへの影響について検討した。CD34⁺細胞はS1PR mRNA(S1P₁-S1P₄)を発現しているものの、CD34⁺CD38⁺およびCD34⁺CD38⁻分画ではアイソフォームの発現パターンがまったく異なることが明らかとなった。FTY720による前処理は、SDF-1刺激によるCD34⁺細胞内カルシウム遊離とアクチン重合を有意に遷延化させ、結果的に造血前駆細胞(CFCあるいはLTC-IC)のin vitro transwell migrationを有意に促進した。また、NOD/SCIDマウス骨髄へのCD34⁺CD38⁻細胞の速やかなホーミングを有意に促進し、移植後8-10週後でのヒト血球生着率を有意に高めた。いっぽう、これらの作用は造血前駆細胞の増殖促進やCXCR4の発現上昇によるものではないことも同時に確認した。したがって、FTY720は造血幹細胞の増殖・分化に影響を及ぼすことなく、CXCR4を介するホーミング・シグナルを有意に増強することが明らかとなった。以上より、S1PRを介するシグナルが、造血幹細胞のホーミング促進に應用可能であり、造血環境において恒常的にSDF-1の作用を調節している可能性が示唆された。

P2-098 新しい脱細胞化処理を施したブタの大動脈弁同種移植実験の検討

湊谷謙司¹, 藤里俊哉¹, 山崎祥子¹, 殷 猛¹, 吉田謙一¹, 西岡 宏¹, 荻野 均¹, 岸田晶夫², 中谷武嗣¹, 北村惣一郎¹¹国立循環器病センター, ²東京医科歯科大学

【目的】我々は、脱細胞化生体スキャフォールドを用いた再生型移植組織の開発を行っている。本報では、超高压処理によって脱細胞化処理したミニブタ組織の大動脈弁移植実験について検討した。【方法】ドナーとなるクラウン系ブタから麻酔清潔下に大動脈基部を採取した。洗浄後、冷間等方圧加圧装置を用いた超高压印加処理を行うことでドナー由来細胞を除去した。同種ミニブタをレシピエントとして用い、左側臥位第4肋間開胸、下行大動脈単純遮断下に、脱細胞化した大動脈基部を移植した。移植1ヶ月後、3ヶ月後に移植組織を摘出し、肉眼的、組織学的に評価した。【結果】処理後の組織内では細胞核は全く染色されず、血管内腔面では内皮細胞が完全に剥離していた。透過電顕の所見からも、平滑筋細胞の細胞膜や小器官の消失、核の変性が確認された。コラーゲン繊維及びエラスチン繊維には若干の走行の乱れが認められた。移植一ヶ月後では超音波検査において、弁尖の動きが観察可能であった。摘出標本において、弁尖は移植1ヶ月後で内皮細胞で覆われていたが、全体として退縮傾向にあり、弁尖付着部には血栓を認めた。移植3ヶ月後では弁尖は完全に消失していた。【結論】脱細胞化処理された大動脈弁は有望である。しかしながら、下行大動脈への移植は短期の観察のみ可能であり、より長期の観察のためには同所性移植が必要であろう。

P2-099 生体適合性の高い新規脱細胞化異種生体弁の開発

太田杜美¹, 澤 芳樹², 盤井成光², 松田 暉², 大北裕¹

¹神戸大学大学院医学系研究科 呼吸循環器外科学, ²大阪大学大学院医学系研究科 臓器制御外科

【緒言】今回我々は新しい脱細胞化による生体適合性の高い異種生体弁を開発し良好な結果を得たので報告する。【方法】脱細胞化のために細胞毒性がないPolyethylen Glycolを使用し、 γ 線照射とDNaseを併用してブタ大動脈弁に処理を行った。組織学的検索、DNA定量、可溶性蛋白定量により脱細胞化を評価し、強度引っ張り試験、ラット皮下移植実験にて炎症反応試験と石灰化試験を行った。また拒絶反応の原因糖鎖 α 1.3Galの免疫染色を行い評価した。【結果】光学顕微鏡像にてブタ大動脈弁は完全に脱細胞されていた。組織中のDNA定量は、ブタ生弁(F群)の弁尖、血管壁それぞれ $41.1 \pm 4.3 \mu\text{g/g}$ 、 $31.7 \pm 3.5 \mu\text{g/g}$ に対し脱細胞弁(D群) $2.98 \pm 1.65 \mu\text{g/g}$ 、 $1.16 \pm 0.23 \mu\text{g/g}$ と有意($p < 0.0001$)に脱細胞弁で低く、可溶性蛋白定量においてもF群 4.68mg/ml 、D群 0.018mg/ml と有意に低下していた。引っ張り試験では最大破断点でF群 $10.7 \pm 3.3\text{N}$ 、D群 $8.7 \pm 1.2\text{N}$ で有意差を認めなかった。炎症反応試験では炎症細胞の浸潤を全く認めなかった。石灰化試験ではvon Kossa染色でほとんど石灰化を認めず、カルシウム定量にて対照(Glutaraldehyde処理弁)の $80 \pm 45\text{mg/g}$ に対し $18 \pm 17\text{mg/g}$ と有意($p = 0.02$)に低値を示した。また、 α 1.3Gal染色は陰性であった。【まとめ】我々が開発した脱細胞化異種生体弁は、ブタ生弁とほぼ同等の強度を持ち、かつ抗原性が低く石灰化しにくい生体適合性の高い生体弁である可能性が示唆された。

P2-101 早期創傷治療効果を発現するハイブリッド型経皮デバイスの検討

植木光樹¹, 岡田正弘¹, 須崎智之², 安田昌司¹, 藤里俊哉², 古菌 勉¹

¹国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 生体工学部, ²国立循環器病センター研究所 先進医工学センター 再生医療部, ³独立行政法人科学技術振興機構 さきがけ

現在、腹膜透析や人工呼吸器の経皮デバイスとして柔軟なシリコンゴムなどが使われているが、生体と材料の界面での接着が悪いために細菌感染とそれに伴う病態悪化が大きな問題となっている。そのような中で我々は、無機粒子を医用高分子表面にナノテクノロジーを用いて複合化した新規な材料を創出することで、柔軟かつ皮膚組織と密着可能な経皮デバイスの開発に取り組んでいる。本演題では、ナノサイズのハイドロキシアパタイト(HAp)単結晶をシルク表面に複合化させることで新規な三次元構造体を構築し、その経皮デバイスとしての有用性について検討を行った。さらに再生医学的見地から、ラットおよびうさぎから採取した線維芽細胞、骨髄細胞、歯根膜細胞などの細胞を、構築した三次元スcaffolds上にハイブリッド化させることによる早期創傷治療効果について検討を行った。

P2-100 コラーゲン製人工血管のミニブタ大動脈への置換移植

殷 猛¹, 山崎祥子², 湊谷謙司², 笹山典久³, 吉田謙一⁴, 西岡 宏⁵, 藤里俊哉⁶, 岸田晶夫⁷, 白数昭雄⁸, 中谷武嗣¹, 服部博行³, 高野久輝⁸

¹国立循環器病センター 臓器移植部, ²国立循環器病センター 心臓血管外科, ³ニプロ(株), ⁴先端医療振興財団, ⁵ヒューマンサイエンス振興財団, ⁶国立循環器病センター 研究所先進医工学センター 再生医療部, ⁷東京医科歯科大学 生体材料工学研究所, ⁸国立循環器病センター 研究所先進医工学センター

現在、臨床にて使用されている埋め込み型人工血管は、年間数万本が使用され、事実上完成段階にある。しかしながら、小口径や感染部位では自家血管やホモグラフトが使用される他、小児患者では体に伴った成長性を得られないため、再生型人工血管の開発が望まれる。東京女子医科大学の岡岡らは、吸収性人工材料からなる再生型人工血管の小児患者への臨床応用で、優れた成績を報告している。今回我々は、コラーゲン製の人工血管について、動物実験にて検討を行った。コラーゲン製人工血管は、単純な分解の他に、移植後に浸潤してきた線維芽細胞等による分解・置換を受け、吸収性人工材料とは異なった再生プロファイルを示すと考えられる。長さ約2.5cm、内径約6mmの架橋コラーゲン製人工血管を、クラウン系ミニブタ((株)ジャパンファーム)の下行大動脈に置換移植した。所定期間経過後に摘出し、免疫染色やSEM観察等により組織学的に評価した。左心系への移植であるが、移植直後の破断等の異常所見は見られなかった。移植1ヶ月後に摘出したところ、移植時の形態をほぼ留めており、内腔面の血栓付着は見られなかった。吻合部から内皮の伸展が認められるとともに、外周の癒着組織からの細胞浸潤も見られた。

P2-102 バイオ人工肝臓装置内の酸素不足でも、機能持続可能な新規肝細胞株の樹立

垣外 梢¹, 寺田 聡¹, 大政健史²

¹福井大学 工学部 生物応用化学科, ²大阪大学

【緒言】肝移植は有効ではあるが、ドナー不足が深刻であるため、肝由来細胞を用いるバイオ人工肝臓の開発が期待されている。現在まで、多くの研究者により高い性能を有するバイオ人工肝臓が提案されているが、未だ運転期間が短く肝疾患の完治までの補助には至っていない。その原因として、装置内に封入された肝細胞の酸素供給不足による細胞死滅、および肝機能の低下があげられる。そこで、バイオ人工肝臓に封入される肝細胞に着目し、アポトーシス抑制遺伝子を導入することで、酸素供給不足でも細胞死滅に耐えうる肝細胞株の樹立を目指した。【方法及び結果】大量調達の容易なヒト由来肝細胞株HepG2を対象に、アポトーシス抑制遺伝子bcl-2, crmA, p35, bag-1をそれぞれ単独導入し、アポトーシス耐性株を樹立した。さらに、より高い細胞死耐性を有する細胞株の樹立を目指し、複数のアポトーシス経路の阻害が期待できる「bcl-2とbag-1」、「bcl-2とp35」の共発現株をも樹立した。これら樹立株を、バイオ人工肝臓装置内の酸素不足を模倣する目的で、通常の酸素分圧19%を酸素分圧2%にまで低下させて単層培養し、細胞生存や肝機能を測定した。期待通り、アポトーシス抑制遺伝子導入株では生存が改善されたが、その程度は導入遺伝子によって異なっていた。中でも、「bcl-2とp35」の共発現株が最も有効であった。